

Technisches Datenblatt

AET Lézaud GmbH

Am Hottenwald 8
66606 St.Wendel

Tel.: 0049 (0) 6851 / 97394 - 0
Fax: 0049 (0) 6851 / 97394 - 44
Mail: industrie@lezaud.de
Web: www.lezaud.com

Platte LEZ-VITCHEM 70GF

Pos.	Parameter.	Wert
	Elastomerbasis	FKM Terpolymer
	Geometrie	Platte
	Dichte	1,93 +/-0,05 g/cm ³
	Dichte Norm	DIN ISO 1183
	Härte	70 +/-5 Shore A
	Härte Norm	DIN ISO 7619
	Temperaturbeständigkeit	-8°C bis +260°C
	Farbe	schwarz
	Abrasion	96 mm ³
	Abrasion Norm	DIN 53516
	Druckverformungsrest	25 % bei 175°C, 24 h
	Druckverformungsrest Norm	DIN ISO 815 B
	Reißdehnung	171 %
	Reißdehnung Norm	DIN 53504
	Rückprallelastizität	4 %
	Rückprallelastizität Norm	DIN 53512
	Vernetzung	peroxid
	Zugfestigkeit	15,3 MPa
	Zugfestigkeit Norm	DIN 53504

Pos. Konformitäten

FDA 21 CFR §177.2600

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1; S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.