

Technisches Datenblatt

AET Lézaud GmbH

Am Hottenwald 8
66606 St. Wendel

Tel.: 0049 (0) 6851 / 97394 - 0
Fax: 0049 (0) 6851 / 97394 - 44
Mail: industrie@lezaud.de
Web: www.lezaud.com

Profil LEZ-SIL 60RT

Pos.	Parameter.	Wert
	Elastomerbasis	Silikon
	Geometrie	Profil
	Dichte	1,15 g/cm ³
	Dichte Norm	NF ISO 2781
	Härte	60 +/-5 Shore A
	Härte Norm	NF ISO 7619-1
	Temperaturbeständigkeit	-60°C bis +200°C
	Farbe	rotbraun
	Bruchdehnung	350 %
	Bruchdehnung Norm	NF ISO 37
	Reißfestigkeit	16 kN/m
	Reißfestigkeit Norm	NF ISO 34-1
	Zugfestigkeit	7 MPa
	Zugfestigkeit Norm	NF ISO 37

Pos. Konformitäten

FDA 21 CFR §177.2600

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1.,S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.