

## Technisches Datenblatt

### AET Lézaud GmbH

Am Hottenwald 8  
66606 St. Wendel

Tel.: 0049 (0) 6851 / 97394 - 0  
Fax: 0049 (0) 6851 / 97394 - 44  
Mail: industrie@lezaud.de  
Web: www.lezaud.com

## Schlauch LEZ-GAS

Pos.	Parameter.	Wert
	Elastomerbasis	Butyl IIR
	Geometrie	Schlauch
	Dichte	1,4 g/cm <sup>3</sup>
	Dichte Norm	ISO 2781
	Härte	60 +/-5 Shore A
	Härte Norm	ISO 7619-1
	Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
	Farbe	weiß
	Reißdehnung	420 %
	Reißdehnung Norm	NF ISO 37
	Reißfestigkeit	5 MPa
	Reißfestigkeit Norm	NF ISO 37

### Pos. Konformitäten

UL94 V0

Pos\* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1; S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen beziehend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.