

Technisches Datenblatt

AET Lézaud GmbH

Am Hottenwald 8
66606 St.Wendel

Tel.: 0049 (0) 6851 / 97394 - 0
Fax: 0049 (0) 6851 / 97394 - 44
Mail: industrie@lezaud.de
Web: www.lezaud.com

Schlauch LEZ-VIN

Pos.	Parameter.	Wert
	Elastomerbasis	NR
	Geometrie	Schlauch
	Dichte	1,05 g/cm ³
	Dichte Norm	DIN 53479
	Härte	50 +/-5 Shore A
	Härte Norm	DIN 53505
	Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +75°C
	Farbe	ziegelrot
	Bruchdehnung	>500 %
	Bruchdehnung Norm	DIN 53504
	Druckverformungsrest	25 % bei 70°C, 22 h
	Druckverformungsrest Norm	DIN 53517
	Weiterreißwiderstand	55 kN/m
	Weiterreißwiderstand Norm	ISO 34-1C
	Zugfestigkeit	16 N/mm ²
	Zugfestigkeit Norm	DIN 53504

Pos. Konformitäten

BfR XXI

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1; S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.